

Leichtausgleichsschicht einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Light 100 Basic

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Einbau einer geprüften, pumpbaren, schnelltrocknenden Wärmedämmschicht zur Erstellung einer gebundenen Wärmedämmung sowie zur Verfüllung von Rohrkanälen, Holzbalkendecken sowie Fehlstellen zwischen Wärmedämmplatten nach DIN 18560-2 unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Light 100 Basic mit nachfolgenden Eigenschaften:

wärmedämmend, trittschallreduzierend, mit Prüfzeugnis, gebunden, für innen und außen

Produkt: RAPID-FLOOR® Light 100 Basic
oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Prüfzeugnis

Druckspannung: 120 kPa (bei 10% Stauchung)

Wärmeleitfähigkeit: 0,06 W/mK

Baustoffklasse: B1

Trockenrohdichte: ca. 185 kg/m³

Begehbar: nach ca. 24 Stunden

Belegreife: ≤ 12 CM-% nach ca. 3 Tagen (bei 50mm Schichtdicke),
zu ermitteln gemäß CM-Messprotokoll RAPID-FLOOR® Light 100 Basic

Verbrauch: ca. 12 ltr. cm/m² (1 Sack Schüttung à 200 ltr. + 1 Sack Binder à 25 kg ergeben
ca. 180-200 ltr. Leichtausgleich)

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____