

Beschleunigter Calciumsulfatestrich auf Dämmung der Güte CA-C25-F4, z.B. mit RAPID-FLOOR® Compound CA

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Schwimmender Calciumsulfatestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560-2 als beschleunigten Estrich herstellen und verdichten, gerieben oder geglättet, unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Compound CA oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Emissionswerte. Estrichprüfung nach AgBB-Schema mit Emissionsnachweis und folgenden Eigenschaften:

mineralisch, emissionsgeprüft, keine Rückfeuchtung,
TVOC 7 d $\leq 150 \mu\text{g}/\text{m}^3$, Formaldehydemission 7 d $\leq 12 \mu\text{g}/\text{m}^3$,
Acetaldehydemission 7 d $\leq 12 \mu\text{g}/\text{m}^3$, Geruch 7 d \leq Stufe 3

Stoffe mit nachfolgenden Einstufungen dürfen im Produkt nicht eingesetzt werden:

Stoffe nach MAK-Liste III1 und III2
Stoffe nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung): Kategorien Carc. 1A, 1B, Mut. 1A, 1B, Repr. 1A, 1B
Stoffe nach IARC Gruppe 1 und 2A
Zulassungspflichtige Stoffe nach Anhang XIV der REACH-Verordnung
Stoffe nach RL 67/548/EWG K1, K2, M1, M2, R1, R2 und entsprechendem nationalen Recht (z.B. TRGS 905)
POPs gemäß Verordnung über persistente organische Stoffe 850/2004
Besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Verordnung (EG) 1907/2006, Artikel 59 Absatz 1 (SVHC, REACH-Kandidatenliste)
Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber und deren Verbindungen
Zinnorganische Verbindungen
Antimontrioxid
HFKW
Organophosphate
Halogenorganische Verbindungen
Pyrethroide
Phtalsäureester, Terephtalsäureester (außer PET)
Stoffe nach WGK3

Produkt: RAPID-FLOOR® Compound CA
oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Emissionswerte

Festigkeitsklasse: CA-C25-F4

Belegreife: nach ca. 12 bis 14 Tagen,
je nach Estrichdicke und klimatischen Bedingungen,
zu ermitteln gemäß CM-Messprotokoll RAPID-FLOOR® Compound CA

Verbrauch: 1 Beutel (3,0 kg) pro Mischung

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____