

## Leichtausgleichsschicht einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Light 250 Classic

**Hinweis:** Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Einbau einer bauaufsichtlich zugelassenen, schwer entflammaren, pumpbaren, schnelltrocknenden Wärmedämmschicht zur Erstellung einer gebundenen Wärmedämmung, besonders geeignet unter Trockenestrichen sowie zur Verfüllung von Rohrkanälen, Holzbalkendecken, Fehlstellen zwischen Wärmedämmplatten nach DIN 16025-1 unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Light 250 Rapid mit nachfolgenden Eigenschaften:

wärmedämmend, verkürzte Trocknungszeit, gebunden, schwer entflammbar, bauaufsichtlich zugelassen, für innen und außen

**Produkt:** RAPID-FLOOR® Light 250 Rapid  
oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Zulassung

**Druckfestigkeit:** 250 kPa

**Wärmeleitfähigkeit:** 0,09 W/mK

**Baustoffklasse:** A2

**Trockenrohdichte:** ca. 235 kg/m<sup>3</sup>

**Begebar:** nach ca. 24 Stunden

**Belegreife:** ≤ 12 CM-% nach ca. 48 Stunden (bei 50mm Schichtdicke),  
zu ermitteln gemäß CM-Messprotokoll RAPID-FLOOR® Light Rapid

**Rezepturvorgabe  
gemäß Zulassung:** 1 Sack Schüttung à 200 ltr. + 1,5 Sack Zement à 25 kg (CEM I 42,5 R, N / CEM II A-LL42,5 R, N) + ca. 15 ltr. Anmachwasser

**Hersteller:** RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Liebigstraße 2, 45663 Recklinghausen  
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

**Fabrikat:** \_\_\_\_\_