

Leichtausgleichsschicht einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Light 160 Classic

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Einbau einer bauaufsichtlich zugelassenen, schwer entflammaren, pumpbaren, schnelltrocknenden Wärmedämmschicht zur Erstellung einer gebundenen Wärmedämmung, besonders geeignet unter Trockenestrichen sowie zur Verfüllung von Rohrkanälen, Holzbalkendecken, Fehlstellen zwischen Wärmedämmplatten nach DIN 16025-1 unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Light 160 Classic mit nachfolgenden Eigenschaften:

wärmedämmend, trittschallreduzierend, gebunden, schwer entflammbar, bauaufsichtlich zugelassen, für innen und außen

Produkt: RAPID-FLOOR® Light 160 Classic
oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Zulassung

Druckfestigkeit: 120 kPa

Wärmeleitfähigkeit: 0,06 W/mK

Baustoffklasse: A2

Trockenrohdichte: ca. 160 kg/m³

Begehbar: nach ca. 24 bis 48 Stunden

Belegreife: ≤ 12 CM-% nach ca. 3 Tagen (bei 50mm Schichtdicke),
zu ermitteln gemäß CM-Messprotokoll RAPID-FLOOR® Light Classic

**Rezepturvorgabe
gemäß Zulassung:** 1 Sack Schüttung à 200 ltr. + 1 Sack Zement à 25 kg (CEM I 42,5 R, N / CEM II
A-LL42,5 R, N) + ca. 12 ltr. Anmachwasser

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____