

Faserbewehrung einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Fasermix FM12

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Fachgerechter Einbau einer Faserbewehrung zur Verringerung der Frühschwundrissbildung bei schwimmenden Estrichen, Heizestrichen, Verbundestrichen und Estrichen auf Trennlage nach DIN 18353 und DIN 18560 und als dauerhaften Nachweis unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Fasermix FM12 oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

PP-Faser/E-Glas-Gemisch, rot-weiß, pumpbar, 12 mm lang

Produkt: RAPID-FLOOR® Fasermix FM12

Dosierung: Standarddosierung 150g / 200l Estrichpumpe
(max. Dosierung 1% vom Zementgewicht)

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____