

## Leichtausgleichs- / Dämmschüttung einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Light 250 Ready

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Einbau von RAPID-FLOOR Leichtbeton  
Europäisch Technische Zulassung ETA-20/0173  
Fugenlos eingebaut und eben abgezogen  
Schlitze und Kanäle auffüllen laut DIN 18560-2:2022-08  
Konsistenz beim Einbau: erdfeucht  
Mindesteinbaudicke: 15 mm  
Einbautoleranz nach DIN 18202 für Unterböden

**Da laut Bauordnung nur zugelassenes und genormtes Material eingebaut werden darf, werden nur Leistungsverzeichnisse gewertet, denen bei der Eröffnung eine aktuelle Zulassung bzw. Leistungserklärung vorliegt.**

Produkt: RAPID-FLOOR® Light 250 Ready  
oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Europäisch Technische Zulassung

Druckfestigkeit: 200 kPa

Wärmeleitfähigkeit: 0,078 W/mK

Brandverhalten A2 – nicht brennbar

Trockenrohdichte: ca. 270 kg/m<sup>3</sup>; zul. Toleranz –10 % / +10 %

Dampfdiffusion:  $\mu = 3$

Mindesteinbaudicke > 15 mm

Belegreife: sofort belegbar  
(nach 24 Stunden bei vollflächiger Verlegung)

Rezepturvorgabe: 1 Sack Werk trockenmischung à 50 ltr. + 3 bis 3,5 ltr. Wasser

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH  
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen  
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: \_\_\_\_\_