

Faserbewehrung einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Glasfaser E12

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Fachgerechter Einbau einer Faserbewehrung zur Minimierung der Frühschwindrissbildung bei schwimmenden Estrichen, Heizestrichen, Verbundestrichen und Estrichen auf Trennlage nach DIN 18353 und DIN 18560 unter Verwendung der RAPID-FLOOR® Glasfaser E12 oder gleichwertig mit nachfolgenden Eigenschaften:

Borsilikatglas, weiß, pumpbar, 12 mm lang, nicht alkalibeständig

Produkt: RAPID-FLOOR® Glasfaser E12

Dosierung: Standarddosierung > 150 g / Estrichpumpe (200 ltr.)
Höhere Dosierungen – max. 1 % des Zementgewichts

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____