

**Beschleunigter Zementestrich auf Dämmung der Güte CT-C35-F5 bis CT-C40-F6,
z.B. mit RAPID-FLOOR® Compound TB 12-50**

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Schwimmender Zementestrich auf Dämmschicht nach DIN 18560-2 als beschleunigten Estrich herstellen und verdichten, gerieben oder geglättet, unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Compound TB 12-50 oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Emissionswerte. Estrichprüfung nach AgBB-Schema mit Emissionsnachweis und folgenden Eigenschaften:

emissionsgeprüft, geringes Rückfeuchtepotenzial, schwindreduzierend

Produkt: RAPID-FLOOR® Compound TB 12-50
oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Emissionswerte

Festigkeitsklasse: CT-C325-F5 bis CT-C40-F6

Belegreife: nach ca. 10 bis 14 Tagen mit $\leq 2,0$ CM%
je nach Estrichdicke und klimatischen Bedingungen

Verbrauch: 1 Beutel (400 g) pro Mischung

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____