

Leichtausgleichsschicht einbauen, z.B. mit RAPID-FLOOR® Light 400 Rapid

Hinweis: Die Arbeiten sind gemäß des Technischen Merkblatts der RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH, Recklinghausen, sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln des Fachs auszuführen.

Einbau einer zugelassenen, nicht brennbaren, pumpbaren, schnelltrocknenden Wärmedämmschicht zur Erstellung einer gebundenen Wärmedämmung, besonders geeignet unter Trockenestrichen sowie zur Verfüllung von Rohrkanälen, Holzbalkendecken, Fehlstellen zwischen Wärmedämmplatten nach DIN 16025-1 unter Verwendung des RAPID-FLOOR® Light 400 Rapid mit nachfolgenden Eigenschaften:

wärmedämmend, schalldämmend, verkürzte Trocknungszeit, gebunden, nicht brennbar, mit ETA-Zulassung, für innen und außen

Produkt: RAPID-FLOOR® Light 400 Rapid
oder gleichwertig in Bezug auf technische Eigenschaften und Zulassung

Druckfestigkeit: 500 kPa

Wärmeleitfähigkeit: 0,104 W/mK

Baustoffklasse: A2

Trockenrohdichte: ca. 351-429 kg/m³

Belegreife: ≤ 12 CM-% nach ca. 24 Stunden (bei 50mm Schichtdicke),
zu ermitteln gemäß CM-Messprotokoll RAPID-FLOOR® Light Schüttung Rapid

**Rezepturvorgabe
gemäß Zulassung:** 1 Sack Schüttung à 200 ltr. + 2 Sack Zement à 25 kg (CEM I 42,5 R, N / CEM II A-LL42,5 R, N) + ca. 15-20 ltr. Anmachwasser

Hersteller: RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Auerstraße 4, 45663 Recklinghausen
Tel. 02361-406440, E-Mail: info@rapid-floor.de

Fabrikat: _____